VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
05.10.2026

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
HydroSil Schlämme

Beschreibung
Silikonharzfarbe

Verwendungszweck
Schlämme für nachfolgende Anstriche mit Silikonharzfarben

Dichte (g/ml)
1.6

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-6.0	Wasser	25.0-35.0
Silikonharz	1.5-2.5	Ester	0.8
Pigmente	**Gew. %**		
Titandioxid	9.0-12.0		
		Additive	**Gew. %**
		Tenside	0.2
		Entschäumer	0.2
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	**Gew. %**		
Calciumcarbonat	15.0-23.0		
Diatomite	2.0-2.5		
Siliciumoxid	20.0-25.0		
Talkum	2.5-3.5	**Biozide**	**Gew. %**
Kaolin	2.5-3.5	BIT	0.020
Polyacrylnitril	0.2	ZnP	0.010
		CIT/MIT (3:1)	0.001

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

© VSLF 2014