



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

06.11.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

ÖkoSil Lasur

Beschreibung

Dispersionssilikatfarbe

Verwendungszweck

Lichtbeständige, mineralische, Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)

1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	10.0-12.0	Glykole	0.5
Wasserglas	4.0-5.0	Wasser	38.0-41.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.3
		Entschäumer	0.5
		Tenside	0.8
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	030.0-33.0		
Glimmer	4.0-5.5		
Siliciumdioxid	2.0-3.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	<3ppm
		BIT	<10ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.