



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

09.04.2021

**Hersteller**

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

**Handelsname**

Saxolit Schlämme

**Beschreibung**

Kalkfarbe

**Verwendungszweck**

Schlämme für nachfolgende Anstriche mit Kalkfarbe

**Dichte (g/ml)**

1.32

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Weisskalkhydrat	11.0-12.5	Glykole	0.3
Kasein	0.2	Wasser	24.0-28.0
Styrolacrylat	3.0-3.5		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.0
		Entschäumer	0.2
		Verdicker	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	10.0-12.0		
Siliciumoxid	1.8-2.3		
Talkum	4.5-5.0		
Quarz	36.0-40.0	Biozide	Gew. %
Polyacrylnitril	0.4	MIT	1.0ppm
		BIT	0.4ppm
		ZnP	0.4ppm
		OIT	11.0ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.