



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
11.12.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Saxolit Schlämme

Beschreibung
Kalkfarbe

Verwendungszweck
Schlämme für nachfolgende Anstriche mit Kalkfarbe

Dichte (g/ml)
1.32

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Weisskalkhydrat	11.0-12.5	Glykole	0.3
Kasein	0.2	Wasser	24.0-28.0
Styrolacrylat	2.5-3.5		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.2
		Entschäumer	0.2
		Verdicker	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	43.0-50.0		
Siliciumoxid	2.0-3.0		
Talkum	4.5-5.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.