



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

09.07.2021

Hersteller

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname

Saxotol Decklack seidenglanz

Beschreibung

Decklack

Verwendungszweck

Ökologischer Decklack für innen und aussen

Dichte (g/ml)

1.25

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	14.0-16.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	18.0-20.0
Holzöl	5.0-6.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	1.2
Maleinharz	4.5-5.0		
Öl modifiziertes Harz	12.0-13.5		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	27.0-29.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.2
		Sikkative	2.8
		Hautverhinderungsmittel	0.3
		Verdicker	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumoxid	3.0-3.5		
Talkum	6.0-7.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.