



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

27.09.2021

Hersteller

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname

Silikat Metallic

Beschreibung

Dispersionssilikatfarbe

Verwendungszweck

Mineralische, Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)

1.55

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-4.5	Wasser	70.0-75.0
Wasserglas	5.5-6.5		
Silikonharz	0.5		
Kiselsol	1.5-2.0		
Pigmente	Gew. %		
Interferenzpigment	10.0-12.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.8
		Entschäumer	0.1
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.