



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

21.01.2026

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Tiefgrund LF

Beschreibung

Grundierung

Verwendungszweck

Wasserverdünnbare Acrylat-Grundierung

Dichte (g/ml)

1.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	10.0-14.0	Wasser	84.0-88.0
Polysiloxan	2.0-3.0		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200 ppm
		Bronopol	100 ppm
		CIT/MIT 3:1	14.9 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.