VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
27.09.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Creaton Vollton

Beschreibung
Dispersionsfarbe

Verwendungszweck

Dichte (g/ml)
1.4

Bindemittel	**Gew. %**	**Lösemittel**	**Gew. %**
Acrylat	17.0-21.0	Wasser	28.0-34.0
		Glykolether	1.4
Pigmente	**Gew. %**		
Anorganische Pigmente	20.0-23.0		
		Additive	**Gew. %**
		Verdicker	0.8
		Tenside	0.2
		Entschäumer	0.4
		Polysiloxan	0.8
Füllstoffe	**Gew. %**		
Calciumcarbonate	25.0-30.0		
Talkum	2.0-2.5		
Siliciumdioxid	0.5-1.0		
		Biozide	**Gew. %**
		MIT/CIT (1:3)	14.9 ppm
		BIT	100 ppm
		ZnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.