

Technisches Merkblatt



Oekofix Leimfarbe

ISO-9001/14001-zertifiziert

Leimfarbe mit Polymerbindemittelzusatz für Innenanstriche auf Gips, Abrieb und Beton

Anwendung	Oekofix Leimfarbe ist eine wasserverdünnbare Leimfarbe für Innenanstriche auf saugfähigen mineralischen Untergründen, Abrieb oder Beton. Oekofix Leimfarbe wird vorwiegend in Fabrikhallen, Kellern, Autoeinstellhallen, Magazinen, Garagen usw. eingesetzt. Oekofix Leimfarbe hat nach dem trocknen ein sehr hohes Deckvermögen und lässt sich ausgesprochen gut verarbeiten.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- reversibel, nicht tapezierfest- gute Nassdeckkraft- hohe Trockendeckkraft- hoch wasserdampfdurchlässig- entspricht MINERGIE-ECO- Schweizer Umweltetikette Klasse A-
Technische Daten	<p>Bindemittel Cellulose-Derivate mit Polymerbindemittelzusätzen Pigmente Titandioxid, Kreide, Kalkstein, Talkum Farbton Weiss und aus weiss abgetönt Glanzgrad Matt Lieferform Pastös Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 57,4 %, Mittelwert Dichte DIN EN 53217 1,54 g/ml, Mittelwert Nassabriebbeständigkeit Klasse 4</p>
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. Alte Leimfarbenanstriche müssen entfernt werden. Stark saugende oder gipshaltige Untergründe können mit Expo-Sil Mineralgrund LF grundiert und somit in ihrer Saugfähigkeit reduziert werden.
Aufbau	<p>Auf mineralische Untergründe Auf fleckigem Gips oder Abrieb muss mit Boscalit Aqua-Isoliergrund weiss grundiert werden. 1x Oekofix Leimfarbe ca. 5 % mit Wasser verdünnt 1-2x Oekofix Leimfarbe</p> <p>Auf alte Dispersionsfarbenanstriche und Raufasertapeten 2x Oekofix Leimfarbe 1. Anstrich ca. 5 % mit Wasser verdünnt 2. Anstrich unverdünnt</p>
Verarbeitung	<p>Streichen, Rollen, Spritzen (Airless).</p> <p>Verdünnung Mit Wasser.</p> <p>Verbrauch Ca. 350-500 g/m² bei zweimaligem Anstrich.</p> <p>Verarbeitungstemperatur Nicht unter + 5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>
Trocknung DIN EN 53150	Überstreichbar nach ca. 12 h Abhängig von der Objekt- und Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit.
Lagerung	Lagerzeit max. 12 Monate bei 20 °C in unangebrochenen Gebinden, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Besondere Hinweise	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.

Richtlinie 2004/42/EG	Das Produkt unterschreitet den Höchstwert der Produktkategorie A/a Wb und ist somit konform.
Sicherheitsdaten	Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. Abfallcode 08 01 12

04051 Oekofix Leimfarbe / 28.04.2022

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch