

Technisches Merkblatt



Saxotol Auffrischöl

Ökologisches Öl zum Nachölen von Ölfarbanstrichen

ISO-9001/14001-zertifiziert

Anwendung	Farbloses Konservierungs- und Auffrischmittel auf Basis von Leinöl und modifizierter langöliger Alkydharzen. Saxotol Auffrischöl dient für die Renovation von alten und matt gewordenen Ölanstrichen. Matte, abgewitterte Oberflächen erhalten Ihren ursprünglichen Glanz und Farbton zurück und der Altanstrich wird wieder dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt. Für gestrichene Fensterläden, Garten- und Balkonmöbel, Gartenzäune, Garagentore und Holzbauteile.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ergibt strapazierfähige, zähelastische Schutzfilme- speziell zur Auffrischung von Fensterläden- Naturölbasis (Leinöl / Leinölstandöl)- Schweizer Umweltetikette Klasse F
Technische Daten	Bindemittel Leinöl, Standöl, mod. Öle und Naturharze Farbton Farblos Glanzgrad Glanz/Seidenglanz, je nach Saugkraft des Untergrundes Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C, unangebrochene Gebinde Lieferform Streichfertig Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 40 %, Mittelwert Dichte DIN EN 53217 0.87 g/ml, Mittelwert)
Untergrund	Tragfähige, abgemattete Altanstriche auf Öl- oder Alkydbasis. Nicht geeignet auf Acrylharz-Systemen. Der Untergrund muss trocken, saugfähig, fett-, harz- und staubfrei sein. Holzfeuchte < 18 %.
Aufbau	Vorbereitung Altanstriche auf Ölbasis sind reversibel und können mit Salmiak angelöst (verseift) werden. Altanstriche zuerst mit klarem Wasser reinigen. Anschliessend Altanstrich mit stark verdünntem Salmiakwasser und etwas Netzmittel gut reinigen und anlaugen. Mit viel Wasser nachwaschen (neutralisieren), möglichst im Freien an der Sonne gut trocknen lassen. Wichtig Min. 1 Tag trocknen lassen (beim Streichen auf noch feuchte Untergründe können Trübungen und pergamentartige Abschälungen auftreten. An stark angegriffenen oder blätternenden Stellen (speziell an Gehrungen, Schnitt- und Hirnholzflächen) ist der zerstörte Anstrich abzustossen; direkt mit Saxotol Grundierung, Saxotol Vorlack und Decklack im entsprechenden Farbton nachstreichen. Beim Auffrischen von weissen oder sehr hellen Anstrichen ist mit einem leichten Vergilbungseffekt zu rechnen.
Verarbeitung	Mit weichem Pinsel, Lappen, Leinenballen oder Spritzpistole in dünnen Schichten auftragen. Verdünnung Mit Verdünner geruchlos oder Terpentinersatz. Verbrauch Ca. 100-120 ml/m ² (auf glattem, vorlackiertem Untergrund). Verarbeitungstemperatur Über + 8 °C Untergrundtemperatur und unter 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Reinigung der Geräte Möglichst sofort nach Gebrauch mit Verdünner geruchlos, Terpentinersatz oder Cyclon Universalverdünner 7.
Trocknung DIN EN 53150	Staubtrocken nach ca. 2-4 h Griffest (manipulierbar) nach 8-10 h Überstreichbar nach ca. 12-15 h Wichtig Die aufgefrischten Fensterläden dürfen erst nach 24 h der Sonne und dem Wetter ausgesetzt werden.

Besondere Hinweise	<p>Getränkte Lappen können sich selbstentzünden. Diese nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in einer luftdichten abgeschlossenen Metalldose aufbewahren! Von Zündquellen fernhalten!</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p> <p>Wenn das Produkt mit Antischimmelzusatz ausgerüstet ist, muss es vor und während der Verarbeitung unbedingt gründlich aufgerührt werden.</p>
Richtlinie 2004/42/EG	<p>Das Produkt unterschreitet den Höchstwert der Produktkategorie A/f Lb eingeteilt: 700 g/l und ist somit konform.</p>
Sicherheitsdaten	<p>Das mit Antischimmelzusatz ausgerüstete Saxotol Auffrischöl enthält den Biozid-Wirkstoff 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on mit fungiziden Eigenschaften.</p> <p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 08 01 11 S</p>

04162 Saxotol Auffrischöl / 14.03.2022

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch