

Fiche technique



Oekofix Leimfarbe

ISO-9001/14001-zertifiziert

Peinture à la colle, avec additif à base de liant polymère, pour intérieur sur plâtre, crépi et béton

Domaine d'emploi	Oekofix Leimfarbe est une peinture à la colle diluable à l'eau pour les peintures intérieures sur les supports minéraux absorbants, le crépi ou le béton. Oekofix Leimfarbe est principalement utilisée dans les halls d'usine, les caves, les garages, les entrepôts, les garages, etc. Après séchage, Oekofix Leimfarbe possède un pouvoir couvrant élevé et s'applique très facilement.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- réversible, non tapissable- bon pouvoir couvrant humide- haut pouvoir couvrant sec- haute perméabilité à la vapeur d'eau- correspond MINERGIE-ECO- étiquette environnementale suisse catégorie A-
Données techniques	<p>Base de liant Colle cellulosique et avec additifs de liant polymère Pigments Dioxyde de titane, craie, calcaire, talc Teintes Blanc et teinté de blanc Degré de brillant Mat Forme de livraison Pâteuse Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 53216 57.4 %, valeur moyenne Densité DIN EN 53217 1.54 g/ml, valeur moyenne Résistance à l'abrasion humide Classe 4</p>
Supports	Le support doit être sec, propre et avoir suffisamment durci. Anciennes couches de peinture à la colle doivent être éliminées. Les supports très absorbants ou contenant du plâtre peuvent être apprêtés avec ExpoSil Mineralgrund LF, réduisant ainsi leur pouvoir absorbant.
Système d'application	<p>Sur supports minéraux Le plâtre taché ou crépi doit être apprêtés avec Boscalit Aqua-Isoliergrund blanc 1x Oekofix Leimfarbe dilué avec env. 5 % d'eau 1-2x Leimfarbe klassisch</p> <p>Sur ancienne peinture dispersion ou sur du papier ingrain 2x Oekofix Leimfarbe 1ère couche diluée avec environ 5 % d'eau 2ème couche non diluée</p>
Application	<p>Au pinceau, rouleau, pistolet (airless).</p> <p>Dilution Avec de l'eau.</p> <p>Consommation Env. 350-500 g/m² pour deux couches.</p> <p>Température minimale de travail Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5 °C (Température du support).</p> <p>Nettoyage des outils Avec de l'eau.</p>
Séchage DIN EN 53150	Recouvrable après env. 12 h Dépendant de la température de surface et de l'environnement ainsi que de l'humidité relative de l'air.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 12 mois max. à 20 °C dans des emballages non entamés, au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Remarque	Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.

Richtlinie 2004/42/EG	Ce produit correspond à la catégorie A/a Wb et est conforme.
Données de sécurité	Classification / prescriptions pour le transport Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. Code de déchets 08 01 12

04051 Oekofix Leimfarbe / 02.05.2022

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch